

# Bona Decking Oil

## Tekniskt datablad

**Bona Decking Oil** är en blandning av vegetabiliska oljor modifierade för bästa impregnering och långtidsskydd för trädäck och andra trätytor för utomhus bruk. Produkten framhåller och bevarar träets naturliga struktur, samtidigt som den skyddar mot fukt och minskar risken att träet spricker och vrider sig.

- Bevarar och skyddar träet under lång tid
- Minskar risken att träet spricker och vrider sig
- Innehåller ett UV-skydd för bästa skydd mot solljus
- Snabb tork och lätt att applicera
- Lågt innehåll av lösningsmedel och låg lukt

### Tekniska data

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor.
Kulörer:	Neutral, Mahogny, Teak, Grå.
VOC:	ca. 6%.
Spädning:	Spädes ej.
Torktid:	- Mellan appliceringar: 30-60 minuter. - Lätt belastning: 24 timmar. - Genomhärdad: 7 dagar.
Verktyg:	Pensel eller korthårig roller.
Åtgång:	18-20 m <sup>2</sup> /liter beroende på träslag och appliceringsmetod.
Säkerhet:	Ej märkningspliktig, se säkerhetsdatablad för mer information.
Brandrisk:	Inte brandfarlig, risk för självantändning. Se säkerhetsdatablad.
Rengöring:	Verktyg rengöres med tvättnafta. Torkad olja kan tas bort med tvättnafta.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	2,5 liters hinkar 10 liters hinkar

### Förberedelser

Se till att trädäcket är torrt, rent och fritt från vax. Ytan som ska behandlas måste vara trärent. Vax och åldrat trä måste tas bort innan oljning påbörjas. Rengör med Bona Deep Clean System eller Bona Decking Reviver innan oljan appliceras.

Nyinstallerat trädäck ska inte behandlas direkt efter installation. Träet måste vara obehandlat i några veckor innan behandling för att ytan ska bli mer porös så att oljan kan tränga in i träet.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 20–25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

#### Observera!

- Träets fukthalt får ej överstiga 20% RF.
- Applicera ej olja om det föreligger risk för regn inom 24 timmar.
- Stark sol eller stark vind förkortar produktens öppentid. Undvik om möjligt att arbeta i stark sol eller stark vind.

Ytbehandling



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Decking Oil

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



### Behandlingsschema

#### Obehandlat trä:

1-2x Bona Decking Oil

### Applicering

1. Rör om i behållaren noggrant före användning.
2. Applicera Bona Decking Oil med en pensel eller korthårig roller.
3. Låt oljan absorberas i ca. 20 min.
4. Påför mer olja tills träet är mättat. 1-2 appliceringar är oftast tillräckligt. På tryckimpregnerat trä eller träslag med hög densitet kan en enda behandling räcka.
5. När appliceringen avslutats så torka bort all överskottsolja. Detta görs med fördel med en polermaskin och bomullstrasar men på mindre trädäck kan det också göras för hand.
6. Låt trädäcket torka 24 timmar utan belastning.

**WARNING:** BONA DECKING OIL INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE.

### Underhåll

Underhåll trädäcket genom att påföra ny olja vid behov. En gång före och en gång efter sommarsäsongen är vanligtvis ett lämpligt intervall.

1. Rengör trädäcket noggrant med Bona Decking Reviewer eller Deep Clean Solution, se separat datablad.
2. Spola rent trädäcket med rent vatten.
3. Låt torka.
4. Applicera Bona Decking Oil.
5. Låt oljan absorberas i ca. 30 min och torka därefter bort all överskottsolja med en bomullstrasa.
6. Låt trädäcket torka minst 12 timmar utan belastning.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>